


**Austauschtabelle
Carbon-Platten**
*Exchange summary
carbon-plates*



Carbon-Platte, beidseitig matt glänzend
Carbon-plate, both sides glossy



Bei **gleicher Belastung** können Aluminium-, Glasfaser- oder Holzplatten **durch dünnere Carbonplatten ersetzt** werden.

By having the same load you can change aluminium-, glasfiber- or wooden plates to thinner carbonplates.

Aluminiumplatte <i>Aluminiumplate</i> Stärke <i>thickness in mm</i>	Carbon <i>Carbon</i> in mm	
1,0	0,5	reduziertes Gewicht durch Carbon: <i>reduced weight by using carbon</i> 70-80 %
2,0	1,0	
3,0	1,5	
4,0	2,0	
5,0	2,5	
6,0	3,0	
8,0	4,0	
10,0	5,0	
Glasfaserplatte <i>Glasfiberplate</i> Stärke <i>thickness in mm</i>		
1,0	0,5	reduziertes Gewicht durch Carbon: <i>reduced weight by using carbon:</i> 40-50 %
2,0	1,0	
3,0	1,5	
4,0	2,0	
5,0	2,5	
6,0	3,0	
8,0	4,0	
10,0	5,0	
Holz <i>Wood</i> Stärke <i>thickness in mm</i>		
3,5	0,5	erhöhtes Gewicht durch Carbon: <i>increasing weight by using carbon</i> 20-30 %
7,0	1,0	
10,5	1,5	
14,0	2,0	
17,5	2,5	
21,0	3,0	
28,0	4,0	
35,0	5,0	

aktualisiert am 3. Mai 2010